



Pellicola MADICO RS 30 PS SR per uso interno - antigraffio - riflettente argento medio

Prestazioni ottiche solari

	Vetro singolo 3 mm
Energia Solare Totale:	
Trasmessa	22%
Riflessa	42%
Assorbita	36%
Luce visibile:	
Trasmessa	30%
Riflessa	43%
Riduzione abbaglio	67%
Infrarossi respinti	88%
Raggi Ultravioletti Trasmessi (max)	1%
Valore U $W/m^2 \cdot K$	5.60
Coefficiente di schermatura	0.37
Fattore solare g	0.32
Totale Energia Solare Respinta	68%

Sistema filtrante conforme al DPR 59/09 Certificazione Energetica degli Edifici: Fattore Solare g (UNI-EN 410) \leq di 0,50.



10
Anni
Garanzia

VANTAGGI

- Strato antigraffio per una resistenza superiore alle abrasioni
- Alta riflessione energetica fino a 68%, rendendo gli ambienti freschi e confortevoli
- Alto risparmio energetico in presenza di impianti di condizionamento
- Riduce l'abbaglio, offrendo un maggior comfort visivo
- Migliorano l'estetica dell'edificio

