



Pellicola MADICO SB 35 DA SR per uso interno - antigraffio - bronzo fumé medio

Prestazioni ottiche solari

	Vetro singolo 3 mm
Energia Solare Totale:	
Trasmessa	26%
Riflessa	29%
Assorbita	45%
Luce visibile:	
Trasmessa	35%
Riflessa	19%
Riduzione abbaglio	61%
Infrarossi respinti	86%
Raggi Ultravioletti Trasmessi (max)	1%
Valore U W/m ² *K	5.60
Coefficiente di schermatura	0.44
Fattore solare g	0.38
Totale Energia Solare Respinta	62%

Sistema filtrante conforme al DPR 59/09 Certificazione Energetica degli Edifici: Fattore Solare g (UNI-EN 410) ≤ di 0,50.



10 Anni Garanzia

VANTAGGI

- Strato antigraffio per una resistenza superiore alle abrasioni
- Alta riflessione energetica fino a 62%, rendendo gli ambienti freschi e confortevoli
- Alto risparmio energetico in presenza di impianti di condizionamento
- Riduce l'abbaglio, offrendo un maggior comfort visivo
- Migliorano l'estetica dell'edificio

