



Pellicola MADICO SG 35 DA SR

per uso interno - antigraffio - fumé neutro medio

Prestazioni ottiche solari

	Vetro singolo 3 mm
Energia Solare Totale:	
Trasmessa	33%
Riflessa	16%
Assorbita	51%
Luce visibile:	
Trasmessa	35%
Riflessa	17%
Riduzione abbaglio	61%
Infrarossi respinti	67%
Raggi Ultravioletti Trasmessi (max)	1%
Valore U W/m ² *K	5.60
Coefficiente di schermatura	0.56
Fattore solare g	0.48
Totale Energia Solare Respinta	52%

Sistema filtrante conforme al DPR 59/09 Certificazione Energetica degli Edifici: Fattore Solare g (UNI-EN 410) ≤ di 0,50.



10 Anni Garanzia

VANTAGGI

- Strato antigraffio per una resistenza superiore alle abrasioni
- Riflessione energetica fino a 52%, rendendo gli ambienti freschi e confortevoli
- Alto risparmio energetico in presenza di impianti di condizionamento
- Riduce l'abbaglio, offrendo un maggior comfort visivo
- Migliorano l'estetica dell'edificio

